

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/13 Rev. 2 del 12/12/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
REGUM BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
DILUENTE INODORE LT. 1				1	10,0	10	
POLICRIL 574			107	1.000		680	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		0,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI [032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG CAOLINO CALCINATO CMP-PG		083	25	1,0	25		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		082 087	25 180	4,0	100		
ANTISCHIOWA DEPOWEX 2003 F0510 160 KG			067	160		2	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.020,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		Ng 1.020,3	
LIIKI				DED SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
DECLINA	SECCHI			Kg	N°		
REGUM1	Lt. 0,9			1,25			
REGUM2.5	Lt. 2,3			3,13			
REGUM5	Lt. 4,6			6,26			
REGUM12.5	Lt. 11,6			15,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
Responsabile				Tecnico di Produzione:			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

ITALMONT SRL Scheda n° 053