

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/7/19 Rev. 2 del 14/9/2023

Preparato il:			Lotto n°:					
FONDORECOAT LISCIO B	BIANCA	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		270		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,7		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3		
AMMONIACA 28 BE'		0.00002000 2000	007	25		2, 4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2, 4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7,3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,7		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	-4, 0	100		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	-13,0	260		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	90P) 25 KG	24 173	013	25	7,0	175		
POLICRIL 280	301) 20 110	2430939AA	088	1.000	7,0	400		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087					
		2 024 071 929		180	40.0	1,7		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG AQUAFLOW NLS 200		24L14	032	25	-10,0	250		
		-240 705	008	1.000		3,3		
ACQUA		40.507	07.4	1.000		50		
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		5,5		
TOTAL F IMPACTO						V ~ 4 C70 0		
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.672,0			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
#								
#								
#								
FONDORECOAT12.5-LISCIO	Lt. 12,5			17,8				
. C. LOCAL LICE ELECTION	12,0			. , , , ,	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					JUANTO			
Data di produzione:							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 031