

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/13 Rev. 2 del 12/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
REGUM BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
DILUENTE INODORE LT. 1				-	#DIV/0!	0	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		680	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		0,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42	2)	71 460 233	017	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25		24L14	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 2	5 KG	110125	027	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	1,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		M4GB01	082	25 100	4,0	100 2	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NSUT BIO 100 KG			028	100			
TOTALE IMPASTO						Ka 1 010 5	
				h 1 0		Kg 1.010,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO PE	ER					TOTALE	
	CHI			Kg	N°		
	0,9			1,25			
	2,3			3,13			
REGUM5 Lt.	4,6			6,26			
REGUM12.5 Lt. 1	11,6			15,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
	Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 053