

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/2/21 Rev. 3 del 3/4/2023

Preparato il:	Lotto				to n°:			
FONDORECOAT SABBIATO BASE BO			IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA		
ACQUA			1.000	[]	300			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		300			
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		3,5			
FILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		2			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		2,7			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	7 1 100 200	028	100		1,5			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		2,8			
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		2,1			
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		7			
FEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4,2			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 K0	241173	013	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 K0	6046	014	25	2,0	50			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	24L14	032	25	2,0	50			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KO	110125	027	25	5,0	125			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	10,0	250			
POLICRIL 280	2532818AA	088	1.000		400			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		028	100		1,5			
ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		001	25	6,0	150			
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS		034	25	6,0	150			
AQUAFLOW NLS 200	240 705	800	1.000		2			
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5			
FOTALE IMPACTO					V ~ 4 500 2			
FOTALE IMPASTO			1.40		Kg 1.588,3			
DRE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO PER			PER SE	N°	TOTALE			
ŧ l								
<u> </u>			_					
FONDORECOAT5BO Lt. 4,6			6,96					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
FONDORECOAT12.5BO Lt. 12,1			18,2	00455				
				SCARTO				
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 033

Responsabile Tecnico di Produzione: