

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/10 Rev. 2 del 18/10/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
TYRKYS BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		470	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0.00002000 2000	017	25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		3,5	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTI		023	1.000		5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	2,0	50		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 2		027	25	18,0	450		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P)	241173	013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	6,0	150	
VERSATATO VIL V30XF			094	1.000		140	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ACQUA				1.000		20	
TOTALE IMPASTO					Va 1 775 0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4 0		Kg 1.775,0		
				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	RI PER CCHIO					TOTALE	
	СПО			Kg	N°		
#							
#							
TYRKYS5 Lt.	5,0			7,69			
TYRKYS12.5 Lt.	12,5			19,2			
				,	SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico		zione:	

ITALMONT SRL Scheda n° 002