

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:	Lotto n°:							
RETITAN BASE BIANCA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		450		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		4,8			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		8,4			
ACTICIDE FSN		004	180		3,3			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		5,4			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		6			
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		6,6			
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		7,5			
TITANIO RCL595 KG 25		090	25	3,0	75			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	3,0	75			
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		3,9			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		021	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAG		116	20	4,0	80			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	15,0	375 			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	3,0	75			
ACTICIDE MK 501		005	25		16,5			
POLICRIL 280		088	1.000		210			
AQUAFLOW NLS 200 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		008	1.000		3			
TILLCERA 50		087	180 1.000		1,5 5			
TILLGERA 30			074	1.000		3		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.711,9		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
#								
#								
RETITAN5	Lt. 5,0			7,91				
RETITAN12.5	Lt. 12,5			19,7				
INCHIANIE.	Lt. 12,J			13,1	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					JUANTO			
Data di produzione:								
• —————								
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 007