

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/11/05 Rev. 2 del 1/10/2024

Preparato il:				Lotto n°:				
AMETYST BASE BIANCA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			_	1.000	- ''	270		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4 , 4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		6,6		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5		
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	-10,0	250		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	-13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	-7,0	175		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	-4,0	80		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		230		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	-3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		230		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPACTO						V ~ 4 CO4 E		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.681,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
AMETYST1	Lt. 0,8			1,13				
AMETYST2.5	Lt. 2,5			3,77				
AMETYST5	Lt. 5,0			7,55				
AMETYST12.5	Lt. 12,5			18,8				
	12,0			. 5,5	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					30/1110			
Data di produzione:								
σαια αι ρισαα <u>ειστισ.</u>								
Responsabile				e Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 014