

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/16 Rev. 2 del 1/9/2023

Preparato il:					Lotto n°:				
QUARZO LIQUIDO BIANCO		IMPASTO							
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA		
ACQUA				1.000	- ''	210			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,3			
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,4			
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2,4			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,3			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5				
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		3,3			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		2,9				
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8,1				
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4,8				
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25		24				
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	4,0	100				
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	7,0	175				
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	10,0	200				
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75				
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	5,0	125				
POLICRIL 280	2430939AA	088	1.000		250				
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5				
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2,4			
ACQUA			1.000		29				
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	3,0	75				
ACQUA				1.000		260			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.559,9				
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.559,9				
OKE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO						
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE			
KGQUARZO	SECCHI Lt. 1,0			1,55	14				
#	Lt. 1,0			1,00					
#									
	11 4 000 5			4550.0					
CISQUARZO	Lt. 1.000,0			1559,9					
					SCARTO				
Scarto ammesso <3%									
Data di produzione:									
Responsabile					e Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 156