

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/5/17 Rev. 2 del 27/11/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM ACRILIC	SE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	''	75	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5, 4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	-3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	-4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRAN		001	25	-3,0	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2	ML261124	120	25	20,0	500		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		4	
AQUAFLOW NLS 200		- 240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-1,0	25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO						V~ 4.007.0	
			1 4 0		Kg 1.087,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°		
RECOAT1.2BO.1	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1.2BOK20	Lt. 19,5			19,5			
	0,3			. 5,5	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					30/1110		
Data di produzione:							
Data di produziono.							
Responsabile				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 131