

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 27/2/15 Rev. 2 del 27/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
AMETYST WHITE BIANCO				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	240		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,9		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,6		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000	0,0	240		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000	7,0	210		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180				
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		1,2 5		
TILLEGEIVA 30		42 557	074	1.000		3		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.565,6			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
LITKI				PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
AMETYST14WHITE	Lt. 14,0			21				
#	,0							
	1+ 5.0			7 5 4				
AMETYST5WHITE	Lt. 5,0			7,51				
AMETYST12.5WHITE	Lt. 12,5			18,7				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_	
	Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 013