

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/21 Rev. 2 del 23/11/2023

Preparato il:			Lotto n°:					
LAVABILE BASE BO			IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
			Z	da Kg	n°		^	
ACQUA				1.000		270		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		DEG4663651 71 460 233	086 017	180 25		2,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		3,7 7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	093	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,4		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		540		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
ACQUA				1.000		35		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.570,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	IOTALE		
LAVABILE1BO	Lt. 0,9			1,33				
LAVABILE2.5BO	Lt. 2,3			3,32				
LAVABILE5BO	Lt. 4,6			6,65				
LAVABILE12.5BO	Lt. 11,6			16,6				
LANABILL 12.000	Lt. 11,0			10,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					SOARTO			
Data di produzione:								
·				Tanina di Duadonia				
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 011