

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 0.5 MM ACRILICO BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		75	
_APONITE-RD			025	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 FECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			053	20		2	
AMMONIACA 28 BE'			019	15 25		4	
ACTICIDE FSN			007	∠5 180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25		25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	.,•	25	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	20,0	500	
POLICRIL 280			088	1.000		160	
ACTICIDE MKX			006	25		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,5	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.112,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 1.112,0	
I ITDI DED				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT0.5.1	Lt. 1,0			1			
‡							
'							
RECOAT0.5K20	Lt. 20,0			20			
1200/110.0120	Lt. 20,0			20	SCARTO		
Scarto ammosco 20/				Rospon		nico di Produzio	nno.
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzio							JIIG.
Data di produzione:							