

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 31/5/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.2 MM SILOSSA	BASE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
			Z	da Kg	n°		>	
ACQUA		40.4050	050	1.000		27		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG AMMONIACA 28 BE'		G03732411	019	15		4		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	007	25 190		1 0		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		-71 460 233	004 017	180 25		1,8		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,6 5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		3,4 8		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	- 4,0	100		
SABBIA SFERICA 0.06/0.25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		ZTEIT	001	25	3,0	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	-20,0	500		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	20,0	160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		6,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		2 02 4 01 1 323	098	1.000		57		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000				
ACQUA		240 103	000	1.000		1,5 30		
LAPONITE-RD		20-4934	025	1.000 25		30 4		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-1,0	25		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200	-1,∪	4		
TECHNIBIONEI ELLENIE 1200 PHODE 1400		1-02-1011302	037	200		7		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.096,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
	LITRI PER			PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.2SIL.1BO	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOAT1.2SILK20BO	Lt. 19,5			19,5				
NEOUNI I.ZUILINZ UDU	Lt. 13,3			10,0	SCARTO			
Coorto ammagas (20/					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							_	
Responsabile Te					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 135