

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 21/11/22 Rev. 2 del 21/11/2022

Preparato il:		Lotto n°:					
FONDO REFINE BASE BO	IMPAST			ASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
000114				da Kg	n°		>
ACQUA ACTICIDE FSN		0450500000 0500	004	1.000		290	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		0156532000-2509 41 990	004 093	180 1.000		4,3 1,5	
AMMONIACA 28 BE'		41 990	093	25		1,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,3	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		1,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		2,2	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		1,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	10,0	250	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	12,0	300	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		260	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		7,2	
RITARDANTE OPTIMEX 30 LV			117	30		2,2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,9	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		18,6	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.775,7		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
	LIIKI			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
<del>‡</del>							
ŧ							
REFINE5BO	Lt. 5,0			8,42			
REFINE12.5BO	Lt. 12,5			21			
(L. 1112.12.050	21. 12,0			۷ ا	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					30/1110		
Data di produzione:							
Jaka a. produziono.		Posses	acabila	Toonice	di Drodu	ziono:	-
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 036