

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: CORAL **IMPASTO** VERIFICA SDS SACCHI P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 330 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 3,5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1 ACTICIDE FSN 004 180 4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 5,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 1.000 093 3.6 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 8 TEXANOL COALESCENTE 1.000 4,2 061 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 2 TITANIO RCL595 KG 25 25 5,0 125 090 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 3,0 75 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 75 3,0 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 16.0 400 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 100 116 20 5,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 200 013 8,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 4,0 100 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 1,0 25 CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG 25 1.0 25 021 POLICRIL 280 300 088 1.000 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 800 2 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 1,5 TILLCERA 50 074 1.000 5 ACQUA 1.000 20 TOTALE IMPASTO Kg 1.822,3 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° CORAL1 Lt. 1,0 1,67 CORAL2.5 Lt. 2,5 4,18 CORAL5 Lt. 5,0 8,37 CORAL12.5 Lt. 12,5 20,9 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: