

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 2 del 16/10/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
QUARZO LIQUIDO COLOR		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
A O O L I A				da Kg	n°		>
ACQUA			050	1.000		230	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 ACTICIDE FSN		0450500000 0500	053	20		4,2	
AMMONIACA 28 BE'		0156532000-2509	004	180 25		2,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		007 017	25		2,4 3,3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		3,3 1,9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		3,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		2,8	
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8,4		
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,1		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	11124000170	082	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	7,0	175		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	9,0	180		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	5,0	125		
POLICRIL 547		035	1.000	-,-	270		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,9		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2,4		
ACQUA			000	1.000		31	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	3,0	75	
ACQUA		-		1.000	-,-	270	
TOTAL 5 1140 4 6 TO					16 4 500 5		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.569,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE			
0051027111110020	SECCHI			Kg	N°	. 0 . 7	
KGZIRKONCOL	Lt. 1,0			1,65			
#							
#							
CISZIRKONCOL	Lt. 950,0			1569,5			
	000,0			. 500,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					30/4(10		
Data di produzione:							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Tanina di Davida i Santa			
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 157