

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 16/3/15 Rev. 2 del 11/11/2023

Preparato il:	Lotto n°:							
REPEARL 200 - BASE ARC	0	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		350		
LAPONITE-RD			025	25		8,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		1,9		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		2,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		5		
POLICRIL 547			035	1.000		87		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,5		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		4,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		2,7		
POLVERE DI MICA ARGENTO		020	25	5,0	125			
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACO		038	30	0,0	23			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,1		
						,		
TOTALE IMPASTO					Kg 614,3			
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER			PER SECCHIO TOT		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
AR200-1	Lt. 1,0			0,98				
AR200-2.5	Lt. 2,5			2,47				
AR200-5	Lt. 5,0			4,94				
ar200-14	Lt. 12,5			12,3				
	12,0			,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					33.1110			
Data di produzione:							_	
Responsabile					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 061