

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/7/07 Rev. 3 del 11/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RESTUCCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- ''	530	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG		0130332000-2309	068	25		12,5	
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG		012L	026	25		5	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		7 1 400 200	028	100		1,3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		10	
TILLOLIVIOO		42 337	074	1.000		10	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	25,0	625	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	40,0	1000	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	2,0	50	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	2,0	55	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		2002010AA	028	1000		1	
ANTICOTHOMA DEL COCH I NOCH DIO 100 NO			020	100			
TOTALE IMPASTO					Kg 2.297,0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 ===01,0		
LITOLOGO				PER SE			
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RE1.5	Lt. 1,0			1	14		
4	Lt. 1,U			ı			
#	1.50			_			
RE5	Lt. 5,0			5			
RE20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 090