

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/11/05 Rev. 2 del 14/10/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
JANTAR FISSATIVO CONSOLIDANTE				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		300	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		480	
POLICRIL 581		2430940AC	037	125		120	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4	
TOTALE IMPASTO						Kg 907,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		<u> </u>	
	LITE			PER SE		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
#	SECTION			1.5			
JANTAR1	Lt. 1,0			1			
JANTAR3	Lt. 3,0			3			
JANTAR5	Lt. 5,0			5	004576		
0					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile				Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 030