

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

| parato il: | | | Lotto n°: | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------|---------|------------|-------------|----------|
| RECOAT 1.2 MM ACRIL-SILOSSANIC | | O BASE BIANCA | | IMPASTO | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | SACCHI | | PESO | VERIFICA |
| 100114 | | | 2 | da Kg | n° | | <u> </u> |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 85 | |
| ACTICIDE FSN | | | 004 | 180 | | 2,5 | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | | 053 | 20 | | 2,3 | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | | 017 | 25 | | 5,6 | |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG | | | 019 | 15 | | 5 | |
| ACTICIDE MKT 1 | | 135 | 30 | | 5,5 | | |
| TILLCERA 50 | | 074 | 1.000 | | 3 | | |
| TEXANOL COALESCENTE | | 061 | 1.000 | | 5,5 | | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | | 020 | 1.000 | | 5 | | |
| AMMONIACA 28 BE' CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 | | 007 | 25 | 4.0 | 1 | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(CTIS PD \$25 SW 1500) | | 013 | 25 | 4,0 | 100 | | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO | | 032 | 25 | 4,0 | 100 | | |
| CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI | | 047 | 25 | 1,0 | 25 | | |
| | | 021 | 25 | 1,0 | 25 | | |
| TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 | | 124 | 25 | 1,0 | 25 | | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2 | | 120 | 25 | 19,0 | 475 | | |
| SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC | | 001 | 25 | 3,0 | 75 | | |
| POLICRIL 280 | | | 088 | 1.000 | | 160 | |
| RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409 | | | 097 | 200 | | 4 | |
| RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659 | | | 098 | 1.000 | | 4 | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | | 800 | 1.000 | | 1 | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | | 087 | 180 | | 2 | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 30 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.146,4 | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | | h 4,0 | | 11g 1.1+0,+ | |
| ONE DI LAVONO TOTALI | | | PER SE | | | | |
| CODICE ARTICOLO | LITRI PER SECCHIO | | | Kg | N° | TOTALE | |
| RECOAT1.2AS.1 | Lt. 1,0 | | | 1 | | | |
| # | | | | | | | |
| # | | | | | | | |
| # RECOAT1.2ASK20 | I + 20 0 | | | 20 | | | |
| RECUATT.ZASRZU | Lt. 20,0 | | | 20 | 004555 | | |
| | | | | | SCARTO | | |
| Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione: | | | | | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 132