

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/2/21 Rev. 3 del 3/4/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
FONDORECOAT SABBIAT	SE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	300	-	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,5		
AMMONIACA 28 BE'		0100002000 2000	007	25		2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,8		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,1		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,2		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	-5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-10,0	250		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	10,0	400		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		2 024 011 020	001	25	- 6,0	150		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	- 6,0	150		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000	-0,0	2		
TILLCERA 50		-240 703 -42 537	074	1.000		5		
TILLOCITY OF		42 001	014	1.000		3		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.588,3			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,			
				PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
#								
#								
FONDORECOAT5BO	Lt. 4,6			6,96				
FONDORECOAT12.5BO				18,2				
FONDOREGOAT 12.000	Lt. 12,1			10,∠	COADTO			
201					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:				Toonies	di Dro di	ziono:	_	
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 033