

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 21/11/22 Rev. 2 del 21/11/2022

Preparato il:			Lotto n°:					
FONDO REFINE BASE BO			IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA	
			Ž	da Kg	n°		>	
ACQUA				1.000		290		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4,3		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		1,5		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		1,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		2,2		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		1,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	9,0	225			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	10,0	250			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	12,0	300		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	9,0	225		
POLICRIL 280		2430939AA	880	1.000		260		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		7,2		
RITARDANTE OPTIMEX 30 LV			117	30		2,2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,9		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5		
ACQUA				1.000		18,6		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.775,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	LIIKI		PER SECCH		CCHIO	TOTALE _		
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
#								
#								
REFINE5BO	Lt. 5,0			8,42				
REFINE12.5BO Lt. 12,5				21				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 036