

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
REPEARL 200 - BASE ARGENTO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		350	
LAPONITE-RD		025	25		8,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		1,9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		2,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		5		
POLICRIL 547		035	1.000		87		
ACTICIDE FSN		004	180		1,3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,5	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		2,7		
POLVERE DI MICA ARGENTO		020	25	5,0	125		
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACO		038	30	0,0	23		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,1	
						·	
TOTALE IMPASTO					Kg 614,3		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ADTICOLO	LIIKI			PER SECCHIO _		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
AR200-1	Lt. 1,0			0,98			
AR200-2.5	Lt. 2,5			2,47			
AR200-5	Lt. 5,0			4,94			
ar200-14	Lt. 12,5			12,3			
WI200 17	Lt. 12,0			12,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Resnons		cnico di Produz	ione.
Data di produzione:							