

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/17 Rev. 2 del 24/10/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 0.5 MM ACRILICO BAS		SE BIANCA		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		<b>&gt;</b>
ACQUA				1.000		75	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		0.4505000000000000000000000000000000000	007	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		24L14	032	25	4,0	100	
1		50/23	047	25	1,0	25	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	20,0	500	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,5	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPACTO					V 4 444 F		
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.111,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER					TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°		
RECOAT0.5.1	Lt. 1,0			1			
#							
# #							
RECOAT0.5K20	Lt. 20,0			20			
1.250/110.01.20	Lt. 20,0			20	SCARTO		
Sports ammassa <20/					SUARTU		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 100