

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: ZIRKON BASE BIANCA **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 350 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 6,5 ACTICIDE FSN 004 180 4,5 AMMONIACA 28 BE' 007 25 3 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 5 1.000 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 4,5 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 020 9,5 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 8 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 7,0 175 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 4,0 100 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 10,0 250 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 046 20 13.0 260 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 116 25 4,0 100 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 25 4,0 100 083 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 4.0 100 POLICRIL 547 035 1.000 380 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 2,5 ACTICIDE MKX 25 006 18 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 800 2,5 ACQUA 1.000 16 TILLCERA 50 074 1.000 TOTALE IMPASTO Kg 1.907,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° ZIRKON1 Lt. 0,8 1,12 ZIRKON2.5 Lt. 2,5 3,76 ZIRKON5 Lt. 5,0 7,52 ZIRKON12.5 Lt. 12,5 18,8 SCARTO Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: