



# RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il  
28/9/19 Rev. 2 del  
23/11/2023

Preparato il:

Lotto n°:

## RESAND 1.0 MM BASE BO

## IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		180	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		3	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		4	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1,5	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		3	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		2	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		6	
GLICOLE PROPYLENICO PURO	B0004147	020	1.000		4,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		7	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)	49/24	046	20	8,0	160	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG	24L09	030	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24I173	013	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	6046	014	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	3,0	75	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1,5	
SABBIA SFERICO 0.1-0.5 MM (SABBIA FRANCESE 01-04)		002	25	13,0	325	
GRANULATO DI CALCIO ML 600		118	25	6,0	150	
POLICRIL 547	2531859AC	035	1.000		240	
POLICRIL 574	2 430 826	107	1.000		96	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		098	1.000		25	
AQUAFLOW NLS 200	240 705	008	1.000		1	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		15	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5	

TOTALE IMPASTO **Kg 1.860,0**

ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO		TOTALE	
				Kg	N°		
RESAND1BO	Lt. 0,5			0,78			
RESAND2.5BO	Lt. 2,4			3,93			
RESAND5BO	Lt. 4,8			7,87			
RESAND12.5BO	Lt. 11,9			19,6			
					SCARTO		

Scarto ammesso &lt;3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: