

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
READY FINE				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		520	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		9	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	32,0	800	
POLICRIL 280			088	1.000		90	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
ACQUA				1.000		80	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.507,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE AICTICOEC	SECCHIO	ECCHIO Kg	N°	TOTALE			
#							
#							
#							
USA20GF	Lt. 20,0			20			
00,12001	Lt. 20,0			20	SCARTO		
Soorto ammanaa 200/				Doctor		nico di Produzio	ano:
Scarto ammesso <3%				izeshou	saviie Teci	iiou ui F1UUUZI(JII U .
Data di produzione:							