

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/10 Rev. 3 del 14/4/2023

						, ,		
Preparato il:					Lotto n°:			
FONDORECOAT SABBIAT	SE BIANC/	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	11	320		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,7		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4		
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		2,8		
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,2		
SLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8		
FILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		4		
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	- 4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	- 4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	-2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	-3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-9,0	225		
POLICRIL 280		2430939AA	880	1.000		400		
ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	-4,0	100		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	-8,0	200		
AQUAFLOW NLS 200		- 240 705	800	1.000		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.701,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
LITKI				PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
‡								
‡								
FONDORECOAT5	Lt. 5,0			7,4				
FONDORECOAT12.5	Lt. 12,5			18,5				
CHECKLOOM 12.0	Lt. 1 Z,0			10,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					JOARTO			
Data di produzione:							_	

ITALMONT SRL Scheda n° 032

Responsabile Tecnico di Produzione: