

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 4 del 24/8/2024

Preparato il:		Lotto n°:						
ZIRKON BASE BIANCA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		350		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		10		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25		141	25	6,0	150			
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	8,0	200		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		49/24	046	20	13,0	260		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	3,0	60		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		370		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		16,5		
ACQUA				1.000		35		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPACTO						V = 4 740 F		
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.719,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
ZIRKON1	Lt. 0,8			1,11				
ZIRKON2.5	Lt. 2,5			3,72				
ZIRKON5	Lt. 5,0			7,44				
ZIRKON12.5	Lt. 12,5			18,6				
	12,0			. 5,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					30/1110			
Data di produzione:								
•					<del></del>			
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 042