

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/6/12 Rev. 2 del 20/12/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
READYMIX		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		530		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		5		
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG		0100002000 2000	068	25		12,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,0		
AMMONIACA 28 BE'		2 02 4 01 1 020	007	25		1		
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		10		
TILLOLIVIOO		-42 331	014	1.000		10		
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	-20,0	500		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	·	1025		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		24L14 110125	027	25	41,0 2,0	1023 50		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000	-2,0	60		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	1.000		1		
ANTIGOTIONIA DEFONIEX 2003 F03 F0 100 KG		2 024 07 1 929	007	100		+		
A COLLA				4.000		040		
ACQUA				1.000		210		
TOTALE IMPASTO					Kg 2.407,0			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ADTICOLO				PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
J SA25G	Lt. 25,0			25				
¥								
¥								
JSA20G	Lt. 20,0			20				
	∟ι. ∠∪,∪			20	0015=5			
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:				Toonics	di Drod		_	
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 092