

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 6/11/09 Rev. 2 del 6/9/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
RECOAT 1.0 MM ELASTOME	BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	11	63	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	1.000		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	20		4	
AMMONIACA 28 BE'		000702411	007	25		1, 4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	007	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		11	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I	24L14	032	25	-4 ,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	-9,0	225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	-18,0	4 50	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	, .	40	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,5 0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA		240 700	000	1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
REGINATION CHEER LECENTE 1200 1 1100 L 1400		1 024011302	037	200		-	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.197,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,		
	LITRI PER		PER SECCHIO		CCHIO		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST1.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOATELASTK20	Lt. 20,0			20			
NEO ONI LENO INCO	Lt. ZU,U			20	SCARTO		
Coarte arrange 20/					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 116