

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/7/19 Rev. 2 del 14/9/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
FONDORECOAT LISCIO B	BIANCA	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	270		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3,7		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3		
AMMONIACA 28 BE'		0.0000000000000000000000000000000000000	007	25		2,4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		2,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		7,3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,7		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)			046	20	13,0	260		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	7,0	175		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		400		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,7		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	10,0	250		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		3,3		
ACQUA TILLCERA 50			074	1.000		50		
HILLOENA DU			074	1.000		5,5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.672,0			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
#								
#								
#								
FONDORECOAT12.5-LISCIO	Lt. 12,5			17,8				
. C. LOCAL CONT. I E.O E.O C.O	12,0			.,,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					20/11/10			
Data di produzione:								
•					Toonion di Dradusiana			
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 031