

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
RETITAN BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°	450	<b>&gt;</b>
ACQUA ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			047	1.000		450	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 F		017	25		4,8		
ACTICIDE FSN		053	20		8,4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		004	180		3,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNAN			1.000		5,4		
TEXANOL COALESCENTE		023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		061	1.000		6,6		
TITANIO RCL595 KG 25				2.0	7,5 75		
TITANIO ROES95 KG 25 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		090 124	25 25	3,0 3,0	75 75		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180	3,0	3,9		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA		003	25	3,0	75 75		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC F		116	20	4,0	80		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA		027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90		013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90		013	25	3,0	75		
ACTICIDE MK 501		_	25	3,0			
POLICRIL 280		005	1.000		16,5 210		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		008	180		1,5		
TILLCERA 50		074	1.000		1,5 5		
TILLGERA 30			074	1.000		3	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.711,9		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		,	
LIIKI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
	ECCHI			rtg	1 4		
#							
#							
	Lt. 5,0			7,91			
RETITAN12.5 L	t. 12,5			19,7			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							

ITALMONT SRL