

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 23/1/2024

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM SILOSSAN	BASE BIAN	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA	
			Z	da Kg	n°		^	
ACQUA				1.000		27		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4		
AMMONIACA 28 BE'		0450500000 0500	007	25		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175	061	1.000		5,4		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		B0004147 11225	020 124	1.000 25	4.0	8 25		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	1,0 3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		24114	001	25	3,0	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	16,0	400		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	, .	160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		2 024 01 1 020	098	1.000		65		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5		
ACQUA		210100	000	1.000		30		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
TOTALE IMPACTO						14 4 400 0		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.130,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
	LITRI PER SECCHIO			PER SE Kg	N° N°	TOTALE		
RECOAT1.5SIL.1	Lt. 1,0			1				
#	,-							
#								
PECOAT1 FOIL I/20	I + 20 0			20				
RECOAT1.5SILK20	Lt. 20,0			20	COARTO			
Ot					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 144