

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/7/19 Rev. 2 del 22/11/2023

reparato il: Lotto n°:							
FONDO REGRUND BASE E	CA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				da Kg 1.000	n°	190	_
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2,5	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,2	
AMMONIACA 28 BE'		0.00002000 2000	007	25		1,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,7	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		1,7	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		1,3	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4,3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,6	
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	7,0	175	
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0,25 - 0,50 MM SACCHI 17.5 KG			040	18	5,0	87,5	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		250	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	4,0	100	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,3	
ΓILLCERA 50		42 537	074	1.000		3,1	
TOTALE IMPACTO					Va 1 226 E		
TOTALE IMPASTO DRE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Kg 1.226,5		
DRE DI LAVORO TOTALI	LIIN			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
ŧ	3						
<u> </u>							
<u>t</u>							
REGRUND12.5	1+ 12 5			16			
AEGNUND 12.3	Lt. 12,5			10	COADTO		
200/					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 034