

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:					
PLASTER MIX				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	11	400	
ACTICIDE FSN			004	180		400	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1	
_APONITE-RD			025	25		1	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			068	25		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 15000 YP4			055	25		15	
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG			026	25		5	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
TILLCERA 50			074	1.000		4	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG			030	25	50,0	1250	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	6,0	150	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25		25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			021	25	2,0	50	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25		25	
CALCE IDRATA				25		25	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
NEOLITH 125F			115	250		60	
ETERE DI AMIDO CL 27			122	25		5	
ACQUA				1.000		200	
TOTALE IMPASTO						Kg 2.377,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 =1011,0	
	LITRI PER				ECCHIO		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
JSA1.5	Lt. 1,5			1,5			
JSA5	Lt. 5,0			5			
JSA18	Lt. 18,0			18			
JSA20	Lt. 20,0			20			
50,120	Lt. 20,0			20	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Possos		nico di Produzio	ano:
30a110 allille550 <376				izeshou	Savile TEC	noo ui rituuzii	JIIC.
Data di produzione:							