

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

| Preparato il: | | | | Lotto n°: | | | |
|--|----------|------|------------|--------------------|--------|------------|----------|
| RECOAT 1.2 MM ELASTOMERICO BASE BO | | | | IMPASTO | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | SACCHI da Kg n° | | PESO | VERIFICA |
| ACQUA | | | | 1.000 | 11 | 63 | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | | 053 | 20 | | 2 | |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG | | | 019 | 15 | | 4 | |
| AMMONIACA 28 BE' | | | 007 | 25 | | 1,5 | |
| ACTICIDE FSN | | | 004 | 180 | | 2 | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | | 017 | 25 | | 6 | |
| TEXANOL COALESCENTE | | | 061 | 1.000 | | 6 | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | | | 020 | 1.000 | | 11 | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | | 013 | 25 | 3,0 | 75 | |
| CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG | | | 032 | 25 | 4,0 | 100 | |
| SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) | | | 001 | 25 | 9,0 | 225 | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2 | | | 120 | 25 | 18,0 | 450 | |
| POLICRIL 547 | | | 035 | 1.000 | 10,0 | 40 | |
| POLICRIL 574 | | | 107 | 1.000 | | 140 | |
| ACTICIDE MKX | | | 006 | 25 | | 9,5 | |
| TILLCERA 50 | | | 074 | 1.000 | | 6,5 | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | | 087 | 180 | | 1 | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | | 008 | 1.000 | | 1,5 | |
| ACQUA | | | 000 | 1.000 | | 25 | |
| RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409 | | | 097 | 200 | | 4 | |
| REGINATION CALL ELLETATE TEGG THOSE 1400 | | | 001 | 200 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | | Kg 1.173,0 | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | | h 4,0 | | | |
| CODICE ADTICOLO LITRI PER | | | PER SEC | | | | |
| CODICE ARTICOLO | SECCHIO | | | Kg | N° | TOTALE | |
| RECOATELAST1.2BO.1 | Lt. 1,0 | | | 0,98 | ., | | |
| | Lt. 1,0 | | | 0,30 | | | |
| # | | | | | | | |
| # | | | | | | | |
| RECOATELAST1.2K20BO | Lt. 19,5 | | | 19,5 | | | |
| | | | | | SCARTO | | |
| Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione: | | | | | | | |
| Data di produzione: | | | | | | | |