

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il: Lotto n°: AMETYST WHITE BIANCO **IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI NL **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 240 ACTICIDE FSN 004 180 3,2 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 3,9 TILLMANNS TILLGLUCO 95 180 086 2,6 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 3,3 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 5,1 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 7.2 1.000 093 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 8,1 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 4,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 TITANIO RCL595 KG 25 090 25 15,0 375 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 013 6,0 150 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 3,0 75 VERSATATO VIL V30XF 094 1.000 240 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 6,0 150 027 25 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 116 20 4,0 80 VERSATATO VIL V30XF 094 1.000 210 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,2 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.565,6 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO CODICE ARTICOLO PER **TOTALE** N° Kg AMETYST14WHITE Lt. 14,0 21 AMETYST5WHITE Lt. 5,0 7,51 AMETYST12.5WHITE Lt. 12,5 18,7 **SCARTO** Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione: Data di produzione:

ITALMONT SRL