



# RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG-08-03-Creato il  
12/6/16 Rev. 2 del  
23/6/2023

Preparato il:

Lotto n°:

## RECOAT 1.5 MM ELASTOMERICO BASE BIANCA

## IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		76	
LAPONITE-RD	20-4934	025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANN'S TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		4,1	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1,1	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	-71-460-233	017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPYLENICO PURO	B0004147	020	1.000		8,1	
TITANIO BISSIDO BLR-698 KG 25	11225	124	25	-2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28-EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	241173	013	25	-4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	24L14	032	25	-5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	-2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		001	25	-4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	-5,0	125	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	-17,0	425	
POLICRIL 280	2430939AA	088	1.000		41	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50	-42-537	074	1.000		2,6	
ANTISCHIUUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2-024-071-929	087	180		0,6	
POLICRIL 574	2-430-826	107	1.000		150	
AQUAFLOW NLS 200	-240-705	008	1.000		1,6	
ACQUA			1.000		31	
TILLCERA 50	-42-537	074	1.000		5,1	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4,1	

**TOTALE IMPASTO** **Kg 1.321,9**

ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO		PER SECCHIO		TOTALE	
			Kg	N°		
RECOATELAST1.5.1	Lt. 1,0		4			
#						
#						
RECOATELAST1.5K20	Lt. 20,0		20			
				SCARTO		

Scarto ammesso &lt;3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: