

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 20/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ELASTON	CO BASE E	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				da Kg	- 11	00	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	1.000		63	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		11	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D	24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		27117	001	25	9,0	225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	18,0	450	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	10,0	40	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		42 337				6,5	
		040.705	028	100		0,6	
AQUAFLOW NLS 200 ACQUA		240 705	800	1.000		1,5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		D004044000	007	1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.172,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 1111 2,0		
LITOLOGO				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#	, -			,			
#							
	14.40.5			40.5			
RECOATELAST1K20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Pro						zione:	-

ITALMONT SRL Scheda n° 117