

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

REPEARL 300 - BASE ORO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
100111				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		170	
LAPONITE-RD DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			025	25		6	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			093	1.000		1	
GLICOLE PROPILENICO PURO			023	1.000		1,5 2,5	
POLICRIL 547			035	1.000		43	
ACTICIDE FSN			004	180		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
						1,0	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		2	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		1,5	
POLVERE DI MICA ORO				25	3,0	75	
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG			038	30		11	
TOTALE IMPASTO						Kg 316,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER S Kg	ECCHIO N°	TOTALE	
OR300-1	Lt. 1,0			0,98			
OR300-2.5	Lt. 2,5			2,46			
OR300-5	Lt. 5,0			4,93			
#	Lt. 0,0			7,00			
#					CCARTO		
Coorto ammana (20/				Dooper	SCARTO	nico di Produzi	ono:
Scarto ammesso <3%				veshou	isabile Tect	nco ai Fioduzi	JIIE.
Data di produzione:							