

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 21/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.2 MM SILOSSANICO		BASE BIANCA		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Ž	da Kg	n°		<b> </b>
ACQUA				1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		111 004 404	001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	20,0	500	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		65	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTAL E IMPACTO			<u> </u>			17 4. 400.0	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.129,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE		TOTALE	
000.0007	SECCHIO			Kg	N°		
RECOAT1.2SIL.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1.2SILK20	Lt. 20,0			20			
NEOOMI 1.20IENZU	Lt. 20,0			20	SCARTO		
Courts assumed a 20%					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 134