

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:	Lotto n°:						
REONYX BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		480	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		8		
ACTICIDE FSN		004	180		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		7,5		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCH		027	25	12,0	300		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAI		116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		180		
ACTICIDE MK 501		005	25		17		
AQUAFLOW NLS 200 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		008	1.000		2		
TILLCERA 50		087	180 1.000		<u> </u>		
ACQUA		074	1.000		20		
ACQUA				1.000		20	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.798,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
#							
REONYX2.5	Lt. 2,5			4,08			
REONYX5	Lt. 5,0			8,16			
REONYX12.5	Lt. 12,5			20,4			
				, -	SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
•				Tecnico di Produzione:			
Nesponsabile Techico di Froduzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 004