

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:					
REGUM BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS		CCHI	PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		۸
DILUENTE INODORE LT. 1				1	10,0	10	
POLICRIL 574			107	1.000		680	
AMMONIACA 28 BE' ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			007	25		0,5	
ACTICIDE FSN			017 004	25 180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	2.0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			032	25	2,0 6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	0,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	4,0	100	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180	4,0	2	
WYTIOOT HOWAY DET OWIEN 2000 F GOTO TOO NO			007	100			
TOTALE IMPASTO						Kg 1.020,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4 0		Ng 1.020,5	
				h 4,0 PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg Kg	N°	TOTALE	
REGUM1	Lt. 0,9			1,25			
REGUM2.5	Lt. 2,3			3,13			
REGUM5	Lt. 4,6			6,26			
REGUM12.5	Lt. 11,6			15,6			
ALOGIVI IZ.J	Lt. 11,0			13,0	SCARTO		
Saarta ammaaaa 2007				Doors		nico di Produzio	anc:
Scarto ammesso <3%				respon	Sabile 1601	iioo ui Fiouuzio	JIIE.
Data di produzione:							