

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/6/06 Rev. 2 del 1/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
ESTCEM BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		180	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,7	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4,2	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2,1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,7	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		1/404000475	020	1.000		12,5	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000	40.0	7,8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 CAOLINO CALCINATO CMP-PG			124 082	25 25	10,0	250 150	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			062	25	6,0 4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)			046	20	16,0	320	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P)	25 KG	24 173	013	25	4,0	100	
ACTICIDE MKT 1	20110	0138226004-2603	135	30	7,0	15,6	
VERSATATO VIL V30XF		0130220004-2003	094	1.000		180	
POLICRIL 547			035	1.000		290	
POLICRIL 547			107	1.000		94	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,6	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		3,2	
ACQUA			000	1.000		32	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Va 1 760 7	
			l- 4 O		Kg 1.768,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	ER					TOTALE	
	CCHI			Kg	N°		
	. 0,8			1,13			
	. 2,5			3,77			
ESTCEM5 Lt.	. 5,0			7,55			
ESTCEM12.5 Lt.	12,5			18,8			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 044