

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
TENAX BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		480	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		3,5	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		4,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		9	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	2,0	50	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	2,0	50	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25		25	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	18,0	450	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	6,0	150	
POLICRIL 280			088	1.000		140	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
ACTICIDE MK 501			005	25		15	
SINTIACRIL OP 2000			073	1.000		25	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.807,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE AITTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
#							
	I + 40 F			10.6			
TENAX12.5	Lt. 12,5			19,6	COADTO		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							