

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: **AMETYST WHITE BIANCO IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 240 ACTICIDE FSN 004 180 3.5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 4 086 TILLMANNS TILLGLUCO 95 180 3 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 3.5 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 5,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 7.5 1.000 093 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 8,5 TEXANOL COALESCENTE 1.000 061 4,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 TITANIO RCL595 KG 25 25 15,0 375 090 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 6,0 150 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 3,0 75 **VERSATATO VIL V30X** 094 1.000 240 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 25 6,0 150 027 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 25 3,0 **75** 116 VERSATATO VIL V30X 094 1.000 210 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.563,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° AMETYST14WHITE Lt. 14,0 21 AMETYST5WHITE Lt. 5,0 7,51 AMETYST12.5WHITE Lt. 12,5 18,7 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: