

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
TITANIT BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN		004	180		3		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8		053	20		6,6		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGC		017	25		4,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		7,5		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		9		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA TILLMANNS TILLGLUCO 95		023	1.000		6		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		086 027	180 25	6,0	1,8 150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		013	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
POLICRIL 280		088	1.000	-,-	420		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.490,3	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
			PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
TITANIT1NEU	Lt. 0,7			1,01			
#				,			
TITANIT5NEU	Lt. 4,5			6,73			
TITANIT12.5BO	Lt. 12,5			18,9			
111ANI112.350	Lt. 12,0			10,5	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					SUARTO		
Data di produzione:							
			مانط د د د	Tnine	" Dan dir	*	_
	Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 006