

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
TENAX BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
100111				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		480	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0.4.50500000000000000000000000000000000	053	20		8	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO TEXANOL COALESCENTE		1/404000475	020	1.000		7,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		K124000175	061	1.000		4	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			086	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			087	180		1,5	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			124	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMIVAL 30 (EX GR45) SACCHI DA 25 KG CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		0.414.70	027	25	12,0	300	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD 525 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	18,0	450	
			116	20	4,0	80	
VERSATATO VIL V30XF			094	1.000		180	
ACTICIDE MK 501			005	25		17	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ACQUA				1.000		20	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.798,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
LIINI				PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
'	7-1-1-11						
, 4							
†							
-	11.40.5			40.4	_		
ΓΕΝΑΧ12.5	Lt. 12,5			19,4			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 200