

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: Scheda: **NEFRIT BASE BIANCA IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 450 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 7 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1 ACTICIDE FSN 004 180 4 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 1.000 5.5 023 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 9 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 25 75 124 3,0 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 75 25 3.0 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 12,0 300 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 20 116 4,0 80 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 450 013 18,0 VERSATATO VIL V30XF 094 1.000 180 TEXANOL COALESCENTE 1.000 061 4 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 2 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 2 TILLCERA 50 074 1.000 5 ACQUA 1.000 30 TOTALE IMPASTO Kg 1.686,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° NEFRIT5 Lt. 5,0 7,88 NEFRIT12.5 Lt. 12,5 19,7 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: